



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

"ГОСТ 21506-2013. Межгосударственный стандарт. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия"
(введен в действие Приказом Росстандарта от 30.12.2013 N 2392-ст)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 12.07.2016

Введен в действие
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 30 декабря 2013 г. N 2392-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ
ВЫСОТОЙ 300 мм ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**Reinforced concrete ribbed floor slabs of 300 mm
depth for buildings and structures. Specifications**

ГОСТ 21506-2013

Группа Ж33

МКС 91.080.40;
ОКСТУ 5842

Дата введения
1 января 2015 года

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены **ГОСТ 1.0-92** "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и **ГОСТ 1.2-2009** "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1. Разработан Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ОАО "ЦНИИПромзданий").
2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство" Российской Федерации.
3. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 44-2013 от 14 ноября 2013 г.).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

Узбекистан	UZ	Узстандарт
------------	----	------------

4. [Приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии N 2392-ст от 30 декабря 2013 г. введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

5. Взамен [ГОСТ 21506-87](#).

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт устанавливает технические требования, методы контроля и правила приемки, транспортирования и хранения железобетонных предварительно напряженных ребристых плит высотой 300 мм из тяжелого или конструкционного легкого бетонов.

1.2. Плиты применяют в перекрытиях многоэтажных каркасных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий и сооружений различного назначения с шагом несущих конструкций 6 м в соответствии с указанием рабочих чертежей плит и дополнительными требованиями, оговариваемыми при заказе этих конструкций.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

[ГОСТ 5781-82](#). Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

[ГОСТ 6727-80](#). Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

[ГОСТ 7348-81](#). Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия

[ГОСТ 8829-94](#). Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

[ГОСТ 10060.0-95](#). Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

[ГОСТ 10060.1-95](#). Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

[ГОСТ 10060.2-95](#). Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании

[ГОСТ 10180-2012](#). Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

[ГОСТ 10181-2000](#). Смеси бетонные. Методы испытаний

[ГОСТ 10884-94](#). Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

[ГОСТ 10922-90](#). Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия

[ГОСТ 12730.0-78](#). Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

[ГОСТ 12730.1-78](#). Бетоны. Методы определения плотности

[ГОСТ 12730.5-84](#). Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

[ГОСТ 13015-2012](#). Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

[ГОСТ 13840-68](#). Канаты стальные арматурные 1 x 7. Технические условия

[ГОСТ 16504-81](#). Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

[ГОСТ 17623-87](#). Бетоны. Радиационный метод определения средней плотности

[ГОСТ 17624-87](#). Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

[ГОСТ 17625-83](#). Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины

защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры
[ГОСТ 18105-2010](#). Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
[ГОСТ 22362-77](#). Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры
[ГОСТ 22690-88](#). Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
[ГОСТ 22904-93](#). Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры
[ГОСТ 23858-79](#). Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки
[ГОСТ 25820-2000](#). Бетоны легкие. Технические условия
[ГОСТ 26134-84](#). Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости
[ГОСТ 26633-91](#). Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
[ГОСТ 32499-2013](#). Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий пролетом до 9 м стенового формования.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями, а также - [ГОСТ 32499](#):

3.1. Перекрытие: несущая междуэтажная горизонтальная конструкция, являющаяся одновременно потолком нижележащего этажа и полом вышележащего.

Примечание. Перекрытие выполняется в виде монолитной железобетонной плиты или из сборных плит в балочном или безбалочном конструктивном варианте.

[ГОСТ 32499, пункт 3.1]

3.2. Плита: горизонтальный плоскостной элемент сооружения, предназначенный для восприятия эксплуатационных нагрузок и передачи их на несущие элементы.

Примечание. Плиты применяются в строительстве зданий и сооружений различного назначения.

4. Технические требования

4.1. Общие требования

4.1.1. Применение плит в условиях постоянного воздействия температуры выше плюс 50 °С, а также в неотапливаемых зданиях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40 °С допускается при соблюдении дополнительных условий, устанавливаемых действующими нормативными документами.

4.1.2. Применение плит в районах с сейсмичностью 7 и более баллов допускается при условии выполнения требований действующих нормативных документов.

4.1.3. Применение плит в условиях слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды на железобетонные конструкции допускается при условии выполнения требований действующих нормативных документов.

4.2. Основные параметры и размеры

4.2.1. Плиты следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, проектной и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2.2. Форма и основные размеры указаны в таблицах 1 и 2.


Таблица 1

Типоразмер плиты	Основные размеры плиты, мм	Масса плиты (справочная), т	Назначение плиты
------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------


	Длина	Ширина		
П1	5650	2985	3,85 (3,08)	Рядовые
П2	5650	1485	1,90 (1,52)	Рядовые и межколонные
П3	5650	935	1,45 (1,16)	Межколонные пристенные

Примечания
1. Масса плиты приведена для тяжелого бетона средней плотности 2500 кг/м³, в скобках - для легкого бетона средней плотности 2000 кг/м³.
2. Дополнительные размеры плит приведены в [1].


Таблица 2



Продолжение таблицы 2



Окончание таблицы 2



4.2.3. В случаях, предусмотренных утвержденной проектной документацией на конкретное здание или сооружение, плиты могут иметь отверстия и вырезы в полках, углубления на наружных гранях продольных ребер для устройства бетонных шпонок между смежными плитами, а также дополнительные закладные изделия при соблюдении остальных требований настоящего стандарта.

Глубина пазов должна быть 14 - 16 мм. Пример углубления приведен на рисунке 1.




Рисунок 1. Углубление на боковой поверхности плиты

4.3. Характеристики плит

4.3.1. Плиты должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости, установленными рабочими чертежами на эти плиты на этапах эксплуатации, транспортирования и хранения, а также выдерживать при испытаниях контрольные нагрузки, указанные в проектной документации.

4.3.2. Плиты должны удовлетворять требованиям [ГОСТ 13015](#):

- по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной и отпускной);
- по морозостойкости бетона, а для плит, эксплуатируемых при условии воздействия агрессивной газообразной среды, - также по водонепроницаемости бетона;
- по показателям средней плотности легкого бетона;
- к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;
- по толщине защитного слоя бетона;
- по защите от коррозии.

4.3.3. Несущая способность конкретной плиты зависит от класса напрягаемой арматуры, вида и класса бетона и определяется автором проекта здания (сооружения) по действующим в период применения нормативным документам.

4.4. Требования к материалам

4.4.1. Плиты следует изготавливать из тяжелого бетона средней плотностью не менее 2200 кг/м³ по [ГОСТ 26633](#) или легкого бетона плотной структуры средней плотности от 1600 кг/м³ до 2000 кг/м³ включительно по [ГОСТ 25820](#), классов по прочности бетона на сжатие, указанных в рабочих чертежах этих плит.

4.4.2. Передачу усилий обжатия на бетон (отпуск натяжения арматуры) следует проводить после достижения бетоном требуемой передаточной прочности.

Нормируемая передаточная прочность бетона предварительно напряженных плит (прочность бетона к моменту его обжатия, контролируемая аналогично классу бетона по прочности на сжатие) устанавливается в зависимости от класса бетона, вида и класса напрягаемой арматурной стали, величины предварительного натяжения и назначается в рабочих чертежах на эти плиты, но принимается не менее 15 МПа и не менее 50% принятого класса бетона по прочности на сжатие.

4.4.3. Нормируемую отпускную прочность бетона на сжатие принимают равной нормируемой передаточной прочности, но не менее 70% проектной.

При поставке плит в холодный период года или при перевозке железнодорожным транспортом нормируемая отпускная прочность бетона может быть повышена до 85% класса бетона по прочности на сжатие.

Нормируемая отпускная прочность бетона должна соответствовать значению, указанному в проектной документации на конкретное здание или сооружение и в заказе на изготовление плит согласно требованиям [ГОСТ 13015](#).

4.4.4. Для плит, эксплуатируемых при слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды, следует применять бетон, удовлетворяющий требованиям, установленным проектной документацией (согласно действующим нормативным документам) и указанным в заказе на изготовление плит.

4.4.5. Для армирования плит рекомендуется применять следующие виды и классы арматуры:

- в качестве напрягаемой арматуры - горячекатаную термомеханически упрочненную арматуру периодического профиля классов А600, А800 и А1000 ([ГОСТ 10884](#)), арматурные канаты классов К1400 и К1500 ([ГОСТ 13840](#)), высокопрочную холоднотянутую проволоку периодического профиля классов В1200, В1300, В1400, В1500 ([ГОСТ 7348](#)), а также по действующим в странах нормативным документам и технической документации <1>;

- в качестве ненапрягаемой арматуры - стержневую арматуру классов А240, А400 ([ГОСТ 5781](#)) и проволоку класса В500 ([ГОСТ 6727](#)), а также по действующим в странах нормативным документам и технической документации <1>.

<1> В Российской Федерации арматура класса А500С изготавливается по [ГОСТ Р 52544](#).

4.4.6. Допускается в качестве напрягаемой арматуры плит применять арматуру класса А400, упрочненную вытяжкой, с контролем величины напряжения и предельного удлинения или контролем только величины удлинения (без контроля напряжения).

4.4.7. Значения напряжений в напрягаемой арматуре, контролируемые по окончании натяжения арматуры на упоры, должны соответствовать указанным в проектной документации.

Значения фактических отклонений напряжений в напрягаемой арматуре не должны превышать +/- 10%.

4.5. Требования к качеству поверхности и внешнему виду плит

4.5.1. Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в плитах должны соответствовать указанным в рабочих чертежах или стандартах на эти плиты и требованиям [ГОСТ 10922](#).

4.5.2. Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений:

- по длине плит - +/- 10 мм;

- по высоте плит - +/- 5 мм;

- по толщине полки - +/- 3 мм;

- по ширине плит - +/- 6 мм (при ширине до 2,5 м) и +/- 8 мм (при ширине свыше 2,5 м).

4.5.3. Отклонения от проектного положения стальных закладных изделий не должны превышать:

10 мм - в плоскости плиты;

5 мм - из плоскости плиты.

4.5.4. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду плит - по [ГОСТ 13015](#) и настоящему стандарту.

Размеры раковин, местных наплывов (выступов), впадин на бетонных поверхностях и сколов бетона ребер плит не должны превышать предельных для категорий поверхности, установленных в проекте для конкретных условий применения плит.

4.5.5. В бетоне плит, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением:

- усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм;

- поперечных в верхней зоне продольных ребер от обжатия бетона, размеры которых не должны превышать указанных в рабочих чертежах на эти плиты;

- поперечных в торцевых ребрах, ширина которых не должна превышать 0,3 мм.

4.5.6. Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности плит более чем на 10 мм и их следует защищать слоем цементно-песчаного раствора или битумным лаком.

4.6. Маркировка

Маркировка плит проводится по [ГОСТ 13015](#). Маркировочные надписи и знаки следует наносить на наружной грани торцевого или продольного ребра плиты.

5. Приемка

5.1. Приемку плит осуществляют в соответствии с требованиями [ГОСТ 13015](#) и настоящего стандарта.

5.2. Плиты принимают по данным входного, операционного и приемочного контроля, а также:

- по результатам периодических испытаний плиты принимают по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости плит, морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды;

- по результатам приемо-сдаточных испытаний плиты принимают по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), средней плотности легкого бетона, соответствию арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия технологических трещин и категории бетонной поверхности.

5.3. Периодические испытания плит нагружением для контроля их прочности, жесткости и трещиностойкости проводят перед началом их массового изготовления и в дальнейшем - при внесении в них конструктивных изменений или при изменении технологии изготовления, а также в процессе серийного производства плит не реже одного раза в 6 мес.

Испытания плит нагружением в случае внесения в них конструктивных изменений или при изменении технологии изготовления допускается не проводить по согласованию с проектной организацией - разработчиком

рабочих чертежей плит.

5.4. Документ о качестве плит, поставляемых потребителю, следует составлять по [ГОСТ 13015](#).

Дополнительно в документе о качестве плит должна быть приведена марка бетона по морозостойкости, а для плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, - марка бетона по водонепроницаемости.

5.5. Испытания бетона по показателю пористости (объему межзерновых пустот) уплотненной смеси легкого бетона следует проводить не реже одного раза в месяц.

5.6. Плиты по показателям точности геометрических параметров, толщине защитного слоя бетона до арматуры, категории бетонной поверхности и ширине раскрытия технологических трещин следует принимать по результатам выборочного контроля.

6. Методы контроля

6.1. Испытание плит и оценку их прочности, жесткости и трещиностойкости следует производить в соответствии с требованиями [ГОСТ 8829](#), [ГОСТ 16504](#) и рабочих чертежей на эти плиты.

6.2. Прочность бетона плит следует определять по [ГОСТ 10180](#) на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава по [ГОСТ 10181](#) и хранившихся в условиях, установленных [ГОСТ 18105](#).

При испытании плит неразрушающими методами фактическую передаточную и отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по [ГОСТ 17624](#) или приборами механического действия по [ГОСТ 22690](#), а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытания бетона.

6.3. Морозостойкость бетона следует определять по [ГОСТ 10060.0](#), [ГОСТ 10060.1](#), [ГОСТ 10060.2](#) или ультразвуковым методом по [ГОСТ 26134](#) на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

6.4. Водонепроницаемость бетона плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах с агрессивной степенью воздействия, следует определять по [ГОСТ 12730.0](#) и [ГОСТ 12730.5](#) на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

6.5. Показатели пористости в уплотненной смеси легкого бетона следует определять по [ГОСТ 10181](#).

6.6. Среднюю плотность легкого бетона следует определять по [ГОСТ 12730.0](#) и [ГОСТ 12730.1](#) на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава, или радиоизотопным методом по [ГОСТ 17623](#).

6.7. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий следует принимать по [ГОСТ 10922](#) и [ГОСТ 23858](#).

6.8. Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании натяжения, следует измерять по [ГОСТ 22362](#).

6.9. Размеры и отклонения от прямолинейности, плоскостности, ширину раскрытия технологических трещин, качество бетонных поверхностей и внешний вид плит следует проверять методами, установленными [ГОСТ 13015](#).

6.10. Положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по [ГОСТ 17625](#) и [ГОСТ 22904](#).

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортировать и хранить плиты следует в соответствии с требованиями [ГОСТ 13015](#) и настоящего стандарта.

Способы складирования и хранения детализируются в технических условиях заводов-изготовителей.

Выбор транспортных средств проводят на стадии разработки проекта производства работ с учетом размеров плит, дальности перевозки и дорожных условий.

7.2. Плиты следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях с опиранием плит на четыре точки.

Высота штабеля плит не должна превышать 2,5 м.

7.3. Подкладки под плитами и прокладки между ними в штабеле следует располагать по торцам продольных ребер в местах установки опорных закладных изделий. Ширину прокладки назначают с учетом прочности древесины на смятие. Толщина прокладки должна обеспечивать зазор от верха монтажной петли не менее 20 мм.

7.4. При транспортировании плиты следует укладывать на транспортные средства продольной осью по направлению движения транспорта.

7.5. Закрепление плит допускается производить с помощью стоек и связевых поперечных брусков, закрепленных двумя парами растяжек из проволоки диаметром 6 мм в шесть нитей. Верхний и нижний поперечные бруски прибивают к стойкам, нижний брусок, кроме того, к полу платформы четырьмя гвоздями

длиной не менее 150 мм, как показано на [рисунке 3](#) ГОСТ 32499.

7.6. Для транспортирования плит также используют специальные составы, вагоны которых оборудованы кассетами, сварными каркасами и контейнерами. Конструкция такого контейнера показана на [рисунке 4](#) ГОСТ 32499.

БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] Типовая РД серия 1.042.1-5.94 Сборные железобетонные ребристые плиты высотой 300 мм для перекрытий многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.
-